

Pokyny pro zpracování

Lepidla na celoplošné lepení laminátové podlahy EGGER NatureSense Aqua+



Výrobce lepidla	Lepidlo (označení produktu)	Zubová stěrka pro lepicí lůžko	Chůze po / používání podlahy po	Vystavení vyšší zátěži	Kontakt
Bostik	Parfix Eco Plus (silane adhesive)	B 11 / B15	24 hodin	36 hodin	0049 / 5425 801 0
Murexin	X-Bond MS K539 (silane adhesive)	B3 / B11 / B15	24 hodin	36 hodin	0043 / 2622 27401 0
Kiesel	Okalift Super Change System + Bakit ESP (silane adhesive)	B11 / B15	24 hodin	36 hodin	0049 / 711 93134 0
F.Ball & Co. Ltd.	Styccobond F44 (acrylic adhesive)	1.5mm x 5mm V-ozubená stěrka	24 hodin	-	0044 / 1538361633
	Styccobond F45 (co-polymer emulsion adhesive)	1.5mm x 5mm V-ozubená stěrka	24 hodin	-	
	Styccobond F46 (acrylic adhesive)	1,5mm x 5mm V-ozubená stěrka	24 hodin	-	
	Styccobond F48+	1.5mm x 5mm V-ozubená stěrka	24 hodin	-	
	Styccobond F49	1.5mm x 5mm V-ozubená stěrka	24 hodin	-	
	Styccobond F60	Styccobond Safety Spreader	48 – 72 Hodin	48 – 72 Hodin	
	Styccobond F74 (polyurethane adhesive)	1.5mm x 5mm V-ozubená stěrka	48 – 72 Hodin	48 – 72 Hodin	
	Styccobond F81 (2-C-epoxy adhesive)	1.5mm x 5mm V-ozubená stěrka	24 hodin	3 – 7 days	
Stauf	Stauf SMP 950 (1-K-SMP-adhesive)	Stauf-notch 5/TKB B9	12-24 hodin	48 hours	0049 / 2739 301-0
	Stauf SPU 570 (1-K-SPU-adhesive)	Stauf-notch 5/TKB B9	12-24 hodin	48 hours	
	Stauf PUK 455 (1-K-PU-adhesive)	Stauf-notch 5/TKB B9	12-24 hodin	48 hours	
	Stauf PUK 446 (2-K-PU-adhesive)	Stauf-notch 5/TKB B9	12-24 hodin	48 hours	
Kleiberit	Kleiberit 583.5 (1K STP-adhesive)	B3	48 hodin	-	0049 / 724462-0
	Kleiberit 584.0 (1K STP-adhesive)	B3	Rychlé nastavení	-	

Revize: 01
Schváleno 01/12/2024

Výrobce lepidla	Adhesive (označení produktu)	Ozubení stěrky pro lepicí lůžko	Chůze po / používání podlahy po	Vystavení vyšší zátěži	Kontakt
Mapei	Ultrabond Eco S968 1K	B11	ca. 12 hodin	3 dny	0049/2041 77208-0
Soudal	Fix all Floor & Wall	B3 / B5	24-48 hodin	-	0049 / 214 6904-0
Bona	Bona R770 2K PUR adhesive	Bona 350F (TKB A2) TKB B1	24 hodin	-	0049/0180 42 66 283 0043/0800 22 52 82
	Bona R848/ R848T 1K adhesive	Bona 350F (TKB A2) TKB B1	24-48 hodin	-	
	Bona R850/ R850T 1K adhesive	Bona 350F (TKB A2) TKB B1	24-48 hodin	-	
Tover	Tovcol MS – MS polymer adhesive	Ozubená stěrka č. 6 (8 mm notch)	12-24 hodin	3 dny	0039/0117792823
	Tovcol MS Start – MS polymer adhesive	Ozubená stěrka č. 6 (8 mm notch)	8-10 hodin	2-3 dny	
	Tovcol PU 2C – two component polyurethane adhesive	Ozubená stěrka (10 mm zub)	24 hodin	3 dny	
	Tovcol TP 2C – two component epoxy-polyurethane adhesive	Ozubená stěrka (10 mm zub)	24 hodin	3 dny	
WAKOL	WAKOL MS290 Parquet Adhesive , shear-resistant, (MS-Polymer, hard)	TKB B11	24-48 hodin	-	0049/6331 8001 187
	WAKOL PU210 Parquet Adhesive (2-C-Polyurethane adhesive)	TKB B11	24-48 hodin	-	
	WAKOL PU225 Parquet Adhesive (2-C-Polyurethane adhesive)	TKB B11	24-48 hodin	-	
	WAKOL PU270 (2-C-Polyurethane adhesive)	TKB B11	24-48 hodin	-	
	WAKOL MS292 Parquet Adhesive , shear-resistant, (MS-Polymer, shear-thinning, hard)	TKB B11 Aplikátor			
KlebAG (Sika)	SikaBond®-700 Parquet Premium	TKB B3, B11, B15	24 hodin	48 hodin	0041/58 436 40 40
SIKA	SCHÖNOX PROTECT	TKB B6 - B11	24 hodin	-	02547/ 910-325
Uzin-Utz	UZIN KR430	TKB B1	12-24 hodin	-	0049 731 4097-0
	UZIN MK 925	TKB B1	12-24 hodin	-	
	UZIN MK 250	TKB B1	12-24 hodin	-	
	Pallmann P7	TKB B1	12-24 hodin	-	
THOMSIT	P 625	TKB B11	24 hodin	-	0049 (0)821 59010
	P 699	TKB B11	24 hodin	-	

Výše uvedená lepidla jsou schválena na základě komplexních testů a zkoušek provedených výrobcem lepidel. Vzhledem k odlišným konstrukčním podmínkám nelze z našich údajů a vysvětlení vyvozovat žádné záruční nároky. Dále nepřebíráme žádnou odpovědnost za použití příslušného lepicího systému a doporučujeme výběr/použití nízkoemisního lepidla a/nebo doplňkového výrobku.

Všeobecné pokyny

Následující pokyny a příslušné pokyny pro zpracování slouží k dosažení technicky a vzhledově dokonalého povrchu laminátové podlahy EGGER NatureSense Aqua+ v případě celoplošného lepení na podklad.

Je třeba dodržet všechny pokyny výrobce lepidla, jako je doba pokládky a tuhnutí. Lepidlo musí být naneseno na celou plochu předepsanou zubovou stěrkou. Obecně platí: je třeba se vyvarovat nesprávného uložení v lepicím loži a případné nutné základní nátěry nebo výplně je třeba provádět systémově, protože bezpečnost pokládky a optimální výsledky pokládky lze zaručit pouze při použití odpovídajících stavebních materiálů. Kromě toho je třeba dodržovat celý návod k pokládce podlahové krytiny EGGER Kolekce podlah 25+. Pro další informace se obraťte na technický zákaznický servis společnosti EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG nebo příslušného výrobce lepidla.

Pokyny k testování a přípravě

Obecně řečeno,

- je povinností dodavatele podlahové krytiny zajistit, aby byl podklad před pokládkou ve vhodném stavu.
- podklad připravený pro pokládku podlahy musí být suchý, čistý, bez separačních látek, bez trhlin, rovný a musí vykazovat pevnost v tahu a tlaku podle DIN 18365 a DIN 18202 (Pokud jde o rovinnost, musí být dodrženy zvýšené požadavky ≤ 2 mm / 1 m, jak je definován v naší příručce pro pokládku podlah EGGER).
- podlahář musí písemně vyjádřit případné obavy, pokud podklad není připraven k pokládce, tj. vykazuje vady nebo může dojít k poškození horní podlahy v důsledku struktury podkladu.
- pokud není dosaženo rovinnosti podkladu požadované pro pokládku, musí být použito vyrovnání podkladu specifické pro systém.
- potěr musí být obroušen a vysát průmyslovým vysavačem.
- staré podlahové nátěry nejsou schváleny pro celoplošné lepení

Skladování lepidel

Při skladování lepidel dbejte na to, aby nebyla vystavena povětrnostním vlivům. Doporučuje se skladovat ve vytápěných, suchých místnostech bez průvanu s relativní vlhkostí 40-70 % a teplotou vzduchu 15-18 °C. Skladování venku nebo na volném prostranství není dostačující.

Průvodní dokumenty

- Technický dokument: EGGER NatureSense Aqua+
- Návod k pokládce Kolekce podlah 25+
- Technické listy uvedených lepidel

Předběžná doložka

Tyto pokyny pro zpracování byly pečlivě vypracovány podle našeho nejlepšího vědomí. Uvedené informace vycházejí z praktických zkušeností, vlastního testování a odrážejí naši současnou úroveň znalostí. Mají pouze informativní charakter a nepředstavují záruku, pokud jde o vlastnosti výrobku nebo jeho vhodnost pro konkrétní použití. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné chyby, omyly v normách nebo tiskové chyby. Kromě toho může dojít k technickým změnám v důsledku neustálého vývoje podlahových krytin EGGER, jakož i v důsledku změn norem a veřejnoprávních dokumentů. Obsah tohoto technického listu proto nelze považovat za návod k použití ani za právně závazný. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.