

endura

ultimate performance underlay


Specifikace (Typické hodnoty)

Povrch(y)	Polyesterová mřížka s Jutovým vláknem	
Jádro	Recyklovaná gumová drť – Stříbrná mřížka	+5% -0%
Tloušťka	6.75mm	±5%
Váha role	36,5 Kg	-5%+10%
Rozměr role	11m x 1.37m = 15.07m ² ±1%	Šíře ±2cm Délka ± 11cm

BS5808 1991 (2005) Standardy podložek pod koberce UK

Ztráta tloušťky po dlouhodobé zátěži	BS4939	<5%
Ztráta tloušťky po částečné zátěži	BS4052	<5%
Kompresní práce po dlouhodobé zátěži	BS4098	>85 J/m ²
Uchování kompresní práce	BS4098	94%
Hořlavost - test rozžhaveným "ořechem"	BS4749	Prošlo - nízký rádius
Klasifikace koncového použití	BS5808	HC/U Komerční zátěž

Floorwise Reference: F9EN/3/July 2017

Tepelná odolnost	BS4745	1.15 Togs <small>0,115 m2 K/W</small>
Zvuková izolace - váhové nárazy	ISO 140-8	Δ LW 26 dB



made in the UK



Suitable for Wheeled Traffic



made from recycled car tyres



guaranteed for the lifespan of all types of carpet

wiseup@
www.floorwise.co.uk
www.prof flooring.cz