

# lift

high performance underlay



## Specifikace (Charakteristické hodnoty)

Povrchy	Fialový polymerní film vč. stabilizační nylonové mřížky		
Jádro	<b>UH+</b>	Industriální pěna s vysokou hustotou ± 180kg/m <sup>3</sup>	+5% -0%
Tloušťka	7mm		±5%
Váha role	19.8 Kg		-5%+10%
Rozměr role	11m x 1.37m = 15.07m <sup>2</sup>	±1%	šíře ±2cm délka ±11cm

## BS5808 1991 (2005) Standard pro podložky pod koberce

Ztráta tloušťky po částečné zátěži	BS4939	<5%
Ztráta tloušťky po dlouhodobé zátěži	BS4052	<5%
Kompresní práce (dlouhodobé zátěži)	BS4098	>150J/m <sup>2</sup>
Uchování kompresní práce	BS4098	>90%
Hořlavost - Test rozžhaveným "ořechem"	BS4749	nízký rádius zápalného efektu
Klasifikace koncového použití	BS5808	HC/U Silné komerční použití

Floorwise Reference: F9LF/2/May 2017

Tepelná odolnost (Tog)	BS4745	2.02 Togs (0,202 m <sup>2</sup> K/W)
Zvukové vlastnosti Index využití dopadu váhového tělesa (ΔLw)	ISO 140-8	Δ LW 35 dB



V případě dvojitého lepení vždy instalovat potištěnou stranou vzhůru.

